

Formas Gesso 3D

Placa 3D 100% no esquadro. Dispensando o uso de carrilho ou réco para esquadrear as placas. Nossa forma é bem maleável, o que ajuda o desenforme.

Modo de uso

Para produção de uma peça de 50 x 50 cm é necessário misturar 5 kg de gesso em pó a 4 litros de água em uma balde polvilhando o gesso até cobrir a água.

Misturar bem e depois inserir aos poucos a massa na forma até que ela ocupe todas as brechas. Tempo para desenformar O tempo médio para desenformar a peça é de aproximadamente 15 a 20 minutos, porém alguns gessos em pó secam bem mais rápido, então é importante fazer o teste dando pequenos toques no gesso para verificar se ele já está duro.

Aplicação

Para aplicar o gesso 3D na parede é necessário usar o gesso-cola. Passe um pouco da cola na peça, verifique o posicionamento e segure na parede por alguns segundos. Vale lembrar que entre as peças é interessante deixar um espaço menor possível entre as peças para depois o acabamento fica perfeito sem emendas.